

Produktdatenblatt

Polypropylen-Regranulat

**Purpolen® PP
recycling**



- nach Kundenwunsch modifizierbar
- homogen in Chargen zu je 24 to

TECHNISCHE DATEN:

Granulatform: zylinderförmig
 Farben: natur/ transparent
 Filtrierung: 180 µm

Eigenschaften	Norm	Prüfbedingungen	Einheit	Wert
Materialeigenschaften				
Dichte	DIN EN ISO 1183		g/cm ³	0,90
Restfeuchte	IR-Trocknungswaage	105 °C	%	< 0,1
Rheologische Eigenschaften				
Schmelzfließindex MFI	DIN EN ISO 1133	230 °C/2,16 kg	g/10min	5 bis 35*
Mechanische Eigenschaften				
E-Modul Zug	DIN EN ISO 527	1 mm/min	MPa	≥ 1.100
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	50 mm/min	MPa	≥ 30
Bruchdehnung	DIN EN ISO 527	50 mm/min	%	≥ 300

*Der MFI-Wert wird für jede Charge in einem Prüfzeugnis angegeben.

*Der MFI-Wert wird für jede Charge in einem Prüfzeugnis angegeben. Recyclingmaterial unterliegt Materialschwankungen. Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen. Sämtliche Angaben in unseren Produktinformationen sind Durchschnittswerte und basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse beim Einsatz und der Anwendung unserer Produkte nicht von sorgfältiger Prüfung. Wir kennen die aus Purpolen® hergestellten Produkte nicht und empfehlen vor dem Einsatz zu testen und gegebenenfalls eine Teilefreigabe des Kunden einzuholen. Rechtlich verbindliche Zusicherungen bestimmter Eigenschaften für konkrete Einsatzzwecke können aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger respektive Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.



Sachstand: Oktober 2016